

# GRABO

## Ecosafe

KÖLTSÉGHATÉKONY BIZTONSÁGI PADLÓBURKOLAT

### KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK

Kiváló csúszási ellenállás | jó ár/érték arány | széles színválaszték | méretstabilitás | antibakteriális tulajdonság | 10 év garancia

### MŰSZAKI ADATOK

#### LEÍRÁS


Felépítés	kompakt heterogén	
Vastagság	EN ISO 24346	2,0 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	0,7 mm
Tekercsszélesség	EN ISO 24341	2 m
Tekercshossz	EN ISO 24341	20 m
Súly	EN ISO 23997	2,8 kg/m²

#### BESOROLÁS

Európai besorolás	EN 685	osztály: 34/43
-------------------	--------	----------------

#### TULAJDONSÁGOK


Kopási csoport	EN 660-1	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. 0,1 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. 0,2 %
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: Bfl-s1
	DIN 4102/ÖNORM	osztály: B1
	ASTM E 648/662	osztály: Class1
	Gost 30402-94	osztály: G1
Csúszási ellenállás	DIN 51130	R10
	ASTM D2047-99	száraz: 0,92/nedves: 0,84
	EN 13893	osztály: DS
	RRL Pendulum Test	>36 (nedves teszt)
Kopásállóság (H-18 wheel)	ASTM D3884-01	-0,19 g/1000 ciklus
Kopásállóság	ISO 9352	-0,25 g/1000 ciklus
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
	ASTM F925-02	✓
Szintartósság	EN 20105 B02	fokozat: 6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918	✓
Felületkezelés	Easy Care PUR	
Antibakteriális és gombaálló felület	graboSAN	
Hegesztési mód	meleg vagy hideg	
Garancia	10 év	



### HETEROGÉN

### AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Nedves területek | Rámpák | Ipari konyhák | Bárhol, ahol csúszásmentes padlóra van szükség




### FELÉPÍTÉS


- Easy Care koptatóréteg
- Üvegvlies erősítés
- PVC hátoldali réteg




6123-661



6123-661




1204-663




1260-20-279




6342-20-279




1341-662




1387-20-279




1396-660



1387-503




1424-20-279



1991-20-279




1175-20-279



1173-20-279




1204-20-279




1017-664




2036-20-279




1137-20-279




2009-20-279



2942-20-279



1193-504



2954-659



7230-20-279

HETEROGÉN